

NOMBRE COMÚN**CEDRO**

| | |
|--|---|
| NOMBRE CIENTIFICO | Cedrela odorata L. |
| COLOR | Castaño rojizo claro a oscuro |
| PESO ESPECÍFICO BASICO | 0.33 gr / cm ³ |
| TEXTURA | Mediana a gruesa |
| HILO | Recto |
| VETEADO | Con figuras atractivas |
| TRABAJABILIDAD | Muy Fácil |
| RESISTENCIA NATURAL | De mediana a alta |
| ASERRADO | Fácil |
| DURABILIDAD | Moderada a Alta |
| FLEXION ESTÁTICA | 12% de humedad |
| MODULO DE ROTURA (kg/cm ²) | 520-846 |
| MODULO ELASTICIDAD (kg/cm ²) | 53,023-75,456 |
| COMPRESION | 12% humedad |
| DUREZA JANKA | 12% humedad |
| USOS: | Muebles de lujo, tallados, chapas decorativas, gabinetes, puertas, molduras en general. |